

RELAFLOOR 1200 – 1K AC Versiegelung WV

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
Produktbeschreibung Wasserverdünnbare, transparente und lösemittelfreie staubbindende 1K Beschichtung und Versiegelung	Description du produit Revêtement et liant de poussière, transparent et sans solvant, à base aqueuse
Anwendungsgebiet Beschichtung und Versiegelung für alle mineralischen Untergründe, z.B.: Beton, Faserzementplatten, Porenbeton, Gipsfertigputze, Anhydritestrich, auch für Gipskartonplatten und luftgeführte Böden geeignet	Champs d'application Couche d'étanchéité pour tous les substrats minéraux, par exemple: béton, panneaux de fibres, béton poreux, plâtre, chape en anhydrite, convient également aux plaques de plâtre
Eigenschaften Sehr emissionsarm (emissionsfrei nach EC1) Schnelltrocknend, sehr gute Haftung, staubbindend, diffusionsfähig, geruchsfrei, wasserbeständig	Propriétés Faible émission (sans émission selon EC1) Séchage rapide, excellente adhérence, fixation de la poussière, respirant, inodore, résistant à l'eau
Farbtöne Transparent grün Transparent farblos	Couleurs Vert transparent Transparent clair
Glanz Matt	Brillance Mat
Gebindegrößen 5l, 10l	Taille d'emballage 5l, 10l

TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
Festkörpergehalt / Poids matières solides	~ 10 %
Volumenfestkörpergehalt / Volume de matières solides	~ 10 %
Dichte / Densité	~ 1,0 g/ml
Lagerung (10 - 30°C) In original verschlossenen Gebinden, unbeschädigt, kühl und trocken gelagert, beträgt die Haltbarkeit mindestens 12 Monate. Die Gebinde sind vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.	Durée de conservation (10 - 30 ° C) Dans les récipients scellés à l'origine, stockés intacts, frais et secs, la durée de conservation est d'au moins 12 mois. Les conteneurs doivent être protégés de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
Vor Frost schützen!	Protéger du gel!

VORBEREITUNG	PREPARATION
Untergrundvorbehandlung Der zu beschichtende Untergrund muss sauber, trocken, fett-, staub- und ölfrei sein, dazu ausreichend tragfähig, zug- und druckfest. Beton, Putz- und Estrichflächen müssen mindestens 28 Tage alt sein und gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt sein. Die Abreißfestigkeit darf 1,5 N/mm ² nicht unterschreiten. Vgl. BEB Arbeitsblatt KH-0/4. Nicht ausreichend tragfähige Schichten, Zementschlämme, abmehlende oder absandende Partien und	Préparation du substrat Le substrat à revêtir doit être propre, sec, exempt de graisse, de poussière et d'huile et présenter une résistance à la traction et à la compression suffisante. Les surfaces en béton, en plâtre et en chape doivent sécher au moins 28 jours et être protégées contre les remontées d'humidité. La résistance à l'arrachement ne doit pas être inférieure à 1,5 N / mm ² . Voir la feuille de travail BEB KH -0/4. Le surfaces incohérentes, la laitance, les

RELAFLOOR 1200 – 1K AC Versiegelung WV

Verschmutzungen aller Art müssen mit geeigneten Mitteln entfernt werden. Geeignete Verfahren sind u.a. Kugelstrahlen, Fräsen und Schleifen.

Die Feuchtigkeit darf 4% nicht überschreiten.

zones sableuses et les contaminants de toutes sortes doivent être éliminés avec des méthodes appropriées. Les méthodes appropriées sont le grenailage, le fraisage et le ponçage.

L'humidité ne doit pas dépasser 4%.

VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperaturen

Untergrundtemperatur +5°C bis +30°C
Jedoch mindestens über dem Taupunkt: + 3°C
Optimale Materialtemperatur: +15°C bis 25°C
Maximaltemperatur: 35°C
Die relative Luftfeuchtigkeit nicht über 85% liegen.

Materialverbrauch

~ 0,15 - 0,2 l/m²
Der praktische Verbrauch schwankt je nach Art der Applikation, Form und Rauigkeit des Untergrundes und den Verarbeitungsbedingungen.

Applikation

RELAFLOOR 1200 wird mit der Versiegelungsbürste oder einem Gummiwischer aufgetragen. Material gleichmäßig verteilen und Pfützen vermeiden.
Normalerweise genügt ein satter und gleichmäßiger Anstrich.

Reinigung

Bei jeder Arbeitsunterbrechung müssen alle Arbeitsgeräte sofort mit Wasser, evtl. unter Zugabe von Spülmittel gereinigt werden.
Das erhärtete Produkt lässt sich nur schwerlich von den Werkzeugen entfernen.

Trockenzeit - Aushärtung

Untergrundtemperatur / Température du substrat	+15°C	+20°C	+25°C	+30°C
Überarbeitbar / Recouvrable	2 - 3 h	1 - 2 h	0,5 - 1 h	0,5 h
Begehbar / accessible à pied	24 - 36 h	18 - 24 h	12 - 18 h	8 - 12 h
Leicht belastbar / Charges légères	5 j	3 j	2 j	1 j
Voll belastbar / Résistance définitive	7 j	6 j	5 j	4 j

APPLICATION

Température d'application

Température du substrat: + 5 ° C à + 30 ° C
C°, cependant, au moins au-dessus du point de rosée: + 3 ° C
Température optimale du produit: + 15 ° C à 25 ° C
Température maximale: 35 ° C
L'humidité relative ne doit pas dépasser 85%.

Consommation de la résine

~ 0,15 - 0,2 l / m²
La consommation pratique varie en fonction du type d'application, de l'état et de la rugosité du substrat et des conditions de traitement.

Application

RELAFLOOR 1200 est appliquée avec une brosse ou un racleau en caoutchouc.
Étaler le produit uniformément et éviter des flaques.
Normalement, une imprégnation saturée et uniforme suffit

Nettoyage

À chaque interruption de travail, tous les outils doivent être nettoyés immédiatement avec de l'eau, éventuellement avec un détergent.
Le produit durci est très difficile à enlever des outils.

Temps de durcissement

SONSTIGE HINWEISE

VOC-Gesetzgebung

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 30 g/l
Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

Législation VOC

Limites UE valeur du produit (cat: A/h): 30g/l
Ce produit contient max. 0 g/l VOC

RELAFLOOR 1200 – 1K AC Versiegelung WV

Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigabe: Duer

Consignes de sécurité

Lors de l'application de ce produit, veuillez suivre les indications de la fiche de données de sécurité, respecter la législation en vigueur (règlement sur les matières dangereuses) et les consignes de l'association professionnelle.

Mentions légales

Les indications de cette fiche technique reflètent l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à donner des informations sur nos produits. Leur but n'est donc pas de garantir certaines caractéristiques des produits ou leur aptitude pour telle ou telle utilisation concrète.

De même, nos collaborateurs exercent une activité de conseil sans engagement. Il est donc de la responsabilité des acheteurs et utilisateurs d'estimer par eux-mêmes l'aptitude de nos produits en vue des exigences auxquelles ils doivent répondre et leur conformité aux directives de traitement dans les conditions existantes.

Nous nous réservons la modification des spécifications des produits.

Nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables, de même que la dernière fiche technique en date, qui peut être commandée chez nous ou bien téléchargée directement sur www.feycolor.com